

ACEITE DE PROCESO.

APLICACION

- Aplicaciones diversas en industrias varias.
- Plastificante para gomas, plásticos y masillas.
- Aditivo para tintas de impresión.
- Anti-apelmazante.

PROPIEDADES

- Aceite mineral parafinico puro.
- Cortes de destilación directa.

VALORES TIPICOS

TORILIS	UNIDADES	1800	1850	2500	3300	6200	7200
Densidad a 15°C	Kg/m ³	865	869	872	886	889	907
Viscosidad a 40°C	cSt	16.5	20.0	31	64	105	500
Viscosidad a 100°C	cSt	3.6	4.1	5.2	8.2	11.5	32
Indice de viscosidad	-	85	102	100	98	98	97
Punto de inflamación	°C	204	196	228	252	270	310
Punto de escurrimiento	°C	-15	-15	-12	-9	-9	-6
Color	-	1	1	1	2	2.5	5

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.